19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-227705

®Int. Cl. 5 B 60 C

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)10月8日

15/06 9/08 7006-3D 7006-3D

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

60発明の名称

高荷重用ラジアルタイヤ

②特 願 平2-23023

弘

22出 願 平2(1990)2月1日

佐々 木 72発 明者

兵庫県神戸市西区平野町向井4-1

他出 771 住友ゴム工業株式会社 A

兵庫県神戸市中央区筒井町1丁目1番1号

個代 理 人 弁理士 苗 村 īE

1. 発明の名称

高荷重用ラジアルタイヤ

2. 特許請求の範囲

スチールのカーカスコードをタイヤ周方向に 対して80°~90°の角度で配列しその両端を ピードコアのまわりに折り返して係止したカーカ スと、該カーカスのクラウン部外側にスチールの ベルトコードをタイヤ周方向に浅い角度で配列し たベルト層と、前記カーカスとその折り返し部の 間でピードコア上辺からサイドウォール方向に厚 さを漸減して延びるビードエーペックスとを具え るとともに、前記ベルト層と前記カーカスとの間 をカーカスに隣接して両側のバットレス部に延び かつコードの角度をタイヤ周方向に対し40°~ 10°、しかもカーカスコードとの交差角を60 *~30 とした補強層を設け、かつ該補強層下 端のピードベースからの半径方向高さをタイヤ断 面高さの 0.3 ~ 0.6 倍の範囲としたことを特徴と する高荷重用ラジアルタイヤ。

- 前記補強層は、繊維コードのスダレ織りプラ イからなることを特徴とする請求項1記載の高荷 重用ラジアルタイヤ。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、産業車両、建設車両等の荷役車両に 好適に使用でき、走行安定性、振動減衰性を改善 した高荷重用ラジアルタイヤに関する。

〔従来の技術〕

重荷重が作用する産業車両、建設車両等の荷役 車両用のタイヤにおいても、近年、バイアスタイ ヤに代えてラジアルタイヤが、栗心地、耐摩耗性 に優れるという理由で多用されつつある。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしこの種のラジアルタイヤは、縦パネ定数 が低いため、旋回、発進停止の機会が多いフォー クリフトなどの産業車両に使用したときには、ロ ーリング、ピッチング等が発生しやすい。又路面 上の突起を乗り越える際にも車体に不安定な機ゆ れを生じる。これは乗用車等のタイヤとして用い

るときは問題とはならないが、前記フォークリフトトラックの他、高所作業車等の産業車両に用いるときはクレーン等の振動励起の一因となる。

本発明は、タイヤの縦パネ定数、横パネ定数を高めることにより、旋回、走行時、突起乗り越し時の横ゆれを軽減し、かつ振動波衰性を向上することにより、前記問題点を解決しうる高荷重用ラジアルタイヤの提供を目的としている。

(問題を解決するための手段)

 40°~10°しかもカーカスコードとの交差角を60°~30°とした補強層を設け、かつ該補強層下端のピードベースからの半径方向高さをタイヤ断面高さの0.3~0.6倍の範囲としたことを特徴とする高荷重用ラジアルタイヤである。

(作用)

補強層のコードは、タイヤの周方向に対する角度 θ b が 1 0 ° ~ 4 0 ° の範囲のバイアス配置とし、しかもカーカスコードとの交差角 θ c を 3 0 ° ~ 6 0 ° の範囲とすることによって、カーカスコードを結合させ両バットレス部の検剛性と総剛性を高めうる。

又補強層は、一方のバットレス部からトレッド クラウン部をへて他方のバットレス部までカーカ スプライと隣接し、従って補強層によって、トレッド部からタイヤ側壁への力の伝達が円滑となり、 タイヤの振動減衰性が改善され、左右両輪間に負 荷の片寄りがあってもローリング、ピッチング現 象の発生が緩和される。

(実施例)

以下本発明の一実施例を図でませれて、高高コードをタイヤ自然のカーカスです。の角では対かて、してのカーをのの方のでは、して、カスカーのでは、して、カーカスの方のでは、カーカスのでは、カーカスのでは、カーカスのでは、カーカスのでは、カーカスのでは、カーカスを受け、カーカスのでは、カーカスのでは、カーカスのでは、カーカスのでは、カースを関係を表し、カース

前記補強層 6 は、タイヤ用繊維コードのスダレ 織りプライからなり、又第 2 図に示すように、コードのタイヤ周方向に対する角度 θ b を 1 0 ° ~ 4 0 °、しかもカーカスコードとの交差角 θ c を 3 0 ° ~ 6 0 ° の範囲に設定している。また前記補強層 6 は、本例では、バットレス部 1 1 をこえて延在し、その下端のピードベース B からの距離 半径方向の高さHは、タイヤ断面高さhの0.3~0.6倍の範囲に設定している。0.3倍よりも小とし、補強層6を広巾とすることは不要であり、0.6倍をこえると負荷の伝達性に劣り振動の減衰性を向上させえない。

このように、補強屬 6 は、タイヤをクラウン部 からバットレス部に亘って補強する。

さらに、前記タイヤ繊維用コードとして、アラミド繊維のように高弾性の繊維コードが好適に用いられる。なおナイロン、ポリエステル、レーヨン等の有機繊維コードも使用しうる。なおアラミド繊維コードを使用する場合、適常1枚のみを配置し、またナイロン等の範囲コードを使用する場合、2枚以上を交差配置することが好ましい。

この繊維コードは、前記のごとく、タイヤの周 方向に対する角度 8 b が 1 0 ° ~ 4 0 ° の範囲の バイアス配置、しかもカーカスコードとの交差角 8 c を 3 0 ° ~ 6 0 ° の範囲とすることによって、 カーカスコード間相互の連携を強め、両バットレ ス部の機関性と縦剛性を高めうる。 又補強層 6 は、一方のバットレス部 1 1 からり ラウン部をへて他方のバットレス部 1 1 までカーカスプライと重複するように隣接して配置され、従って補強層 6 によって、トレッド部からタイヤの機壁への力の伝達が円滑となり、タイヤの振動減衰性が改善される。又バットレス部 1 1 が、ラジアル構造の前記カーカスコードと、カーカスコードとバイアス状に交差する補強層 6 のコードとがなすトライアングル構造によって補強されるため、バネ定数が高くなり、左右両輪間に負荷の片寄りがあってもローリング、ピッチング現象の発生が緩和される。

なお前記ベルト層4は本例では4枚のベルトプライ4a、4b、4c、4dからなり、ともにスチールのベルトコードをタイヤ周方向に比較的小角度で傾けて配置している。

又前記ピードエーペックス 5 は、好ましくは、 J I S・A 硬度 7 5 ~ 9 5 の硬質ゴムからなるス チフナー 5 S と、J I S・A 硬度 4 5 ~ 6 5 のパ ッファー 5 B の二層体とし、しかもその上端は、 タイヤ断面高さの20~60%の範囲までとする。 これにより前記ピード部及びサイドウォール部を 補強し、タイヤの横バネ定数、縦バス定数を高め る機能を有する。

さらに本例では、ピード部には、ピードコア 2 を囲んでカーカス 3 に沿って配したピード部補強 層 7 が設けられ、又このピード部補強 7 は、カーカス 3 の折り返し部をこえてサイドウォール部方向に延びている。なお上端は折り返し部の下方で終端させてもよい。

又本例では前記ピード部補強層7のタイヤ軸方向外側部分に前記ピード部補強層7を越えてサイドウォール側へのびる他の補強層9が設けられるとともに、前記補強層6のショルダ部の外側に、隣接してクッションゴム12が配置される。

クッションゴム12は、JIS・A硬度が45 ~65の軟質ゴムよりなる。

(具体例)

タイヤサイズ (10.00R 20) のタイヤを、 第1図、第1表に示す仕様により試作し、タイヤ

第 1 ま

	実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	実施例 5	実施例 6	比較到1	比較例2	比較例3	比较例 4	比較例 5
カーカス (7×4/0.175 スチール) コード角度 θa	7 0	70	9 0	9 0	9 0	90	7 0	70	9 0	9 0	90
補強價(1260d/2 ナイロン) コード角度 θ b 交差角 θ c 補效層下端の高さ比 H/h	1 0 6 0 0. 3	4 0 3 0 0.6	3 0 6 0 0. 3	6 0 3 0 0.6	3 0 6 0 0.5	6 0 3 0 0.6	5 6 5 0. 2	4 5 2 5 0. 7	2 5 6 5 0. 5	6 5 2 5 0. 5	=
ベルト層(3/0.20+6/0.38 スチール) コード角 4 a 4 b 4 c 4 d	6 0 I 0 I 0 I 0	7 0 1 0 1 0 1 0	6 0 3 0 3 0 3 0	7 0 3 0 3 0 3 0 3 0	6 7 1 8 1 8 1 8	6 7 1 8 1 8 1 8	5 5 8 8 8	7 5 3 5 3 5 3 5 3 5	6 7 1 8 1 8 1 8	6 7 1 8 1 8 1 8	6 7 1 8 1 8 1 8
経パネ定数 (kgf/m) * 1 横パネ定数 (kgf/m) * 1 収取までの横巾 * 1 回数までの横巾 * 1 収取時間 (sec) * 1 光波解放 (比) * 1 フィーリングテスト * 2 ベルト耐久性 (比) * 3	9 6 3 1 9.8 1 0.7 8 8 1 0 0	9 8 3 3 9. 3 1 0. 2 8 1 4	9 5 3 0 9. 8 1 0. 9 8 9 4	9 6 3 1 9.1 1 0.3 8 3 4	9 5 3 0 9. 2 1 0. 2 8 6 4 1 1 0	9 6 3 1 9.1 1 0.0 8 4 4	9 3 3 0 1 1.8 1 3.2 9 1 3	9 9 3 3 1 0. 2 1 2. 8 9 4 3	9 4 3 1 1 0.8 1 3.0 9 3 3	9 4 3 1 1 0.5 1 3.1 9 3 1 0 5	9 1 2 9 1 9. 2 1 4. 6 1 0 0 2

- 1) 収束までの様ゆれ回数、収束時間、減衰係数は、病策条件下で片便車輪が突起を乗り越したとき、フォークリフトのマストに設置した加速度計により満定した。また減衰行数は、比較例5のパイアスタイヤを100として指数表示しており、数字の大きい方が優れている。
- *2) フィーリングテストは、実享走行により乗心地をフィーリング5点法で評価した。 数値が大きい程優れていることを示す。3点以下は不満足。
- *3) JIS最大荷蔵の250%荷蔵、速度25km/h、内圧JISI00%の条件で ドラムテストによりベルトが損傷し剝離する迄の走行キロを比で表示。

の横ゆれ、滅衰係数、バネ定数等の諸特性を評価 した。また比較例として従来のバイアスタイヤ、 スチールテキスタイルタイヤ、スチールラジアル タイヤを第1表に示す仕様により試作した。

なお第 I 表の特性の測定は空気圧 7.0 kg f/cm² (バイアスタイヤ)、9.0 kg f/cm² (ラジアルタイヤ)の条件で行った。

(発明の効果)


本発明のタイヤは、スチールラジアルタイヤにおいて、一方のバットレス部から他方のバットレス部から他方のバットレス部に亘り、ラジアル配列のカーカスの外側に隣接してコードが交差する補強層を配置したため、従来のスチールラジアルタイヤに比べてタイヤの横バネ定数、縦バネ定数を大とし、ローリングやピッチングを緩和し、振動減衰性を効果的に向上できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示すタイヤの断面 図、第2図はコード配列を例示する平面図である。 1 ····タイヤ、 2 ····ビードコア、
3 ····カーカス、 4 ····ベルト層、
5 ····ビードエーペックス、 6 ···・補強層。

特許出願人 住友ゴム工業株式会社 代理人 弁理士 苗 村 正

海1 图



DERWENT-ACC-NO: 1991-337173

DERWENT-WEEK: 199146

COPYRIGHT 2010 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Heavy duty radial tyre with reduced rolling and

pitching with bead apex thickness decreased towards sidewall, steel cords at 80-90 deg. and belt cords at shallow angle w.r.t. tyre edge

INVENTOR: SASAKI H

PATENT-ASSIGNEE: SUMITOMO RUBBER IND LTD[SUMR]

PRIORITY-DATA: 1990JP-023023 (February 1, 1990)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE

JP 03227705 A October 8, 1991 JA

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DESCRIPTOR	APPL-NO	APPL-DATE		
JP 03227705A	N/A	1990JP-023023	February 1,		

INT-CL-CURRENT:

TYPE	IPC DATE
CIPP	B60C9/08 20060101
CIPS	B60C13/00 20060101
CIPS	B60C15/06 20060101
CIPS	B60C9/18 20060101
CIPS	B60C9/20 20060101
CIPS	B60C9/28 20060101

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 03227705 A

BASIC-ABSTRACT:

Radial tyre comprises a carcass with steel cords arranged at 80-90 deg. to the periphery and turned around bead cores; a belt layer with steel cords arranged outside the carcass crown at a shallow angle to the periphery; and bead apices with the thicknesses gradually decreasing from the upper sides of the bead cores toward the side walls between the carcass and its turning portions.

USE - The tyre has improved running stability and vibration damping.

In an example, a reinforcing layer between a carcass and a belt layer and ending at a buttress is composed of a cord-fabric ply of fibre cords, which have the angle to the tyre periphery set at 10-40 deg. and the cross angle to the carcass cords at 30-60 deg. @ $(4pp \ Dwg.No.0/2)$

TITLE-TERMS: HEAVY DUTY RADIAL TYRE REDUCE ROLL PITCHED BEAD APEX

THICK DECREASE SIDEWALL STEEL CORD DEGREE BELT

SHALLOW ANGLE EDGE

DERWENT-CLASS: A95 Q11

CPI-CODES: A08-R05; A12-S08C; A12-S08D3; A12-T01B;

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: ; 5333U

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:

Key Serials: 0009 0011 0105 0231 2215 2220 2528 2545 2623

2825 2826 3300

Multipunch Codes: 032 04- 07- 09& 15- 275 308 309 41& 476 481 483

551 560 562 57& 654 672 722 723

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: 1991-145662
Non-CPI Secondary Accession Numbers: 1991-258238